



BETAPLAST

92

**Pintura acrílica mate exterior/interior
muito resistente á intemperie e sujidade**



APRESENTAÇÃO:

4 l Ref.: 942

15 l Ref.: 1913

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- De uso exterior e interior.
- Aplicavel sobre superficies de gesso, cartão-gesso, cimento, fibro-cimento, ladrilho, etc.
- **Grande resistencia á abrasão, intemperie e sujidade.**
- Grande poder de cobertura.
- Acabamento mate. Cor branco e cores por pedido.
- **Lavavel. Resistente á** agua segundo DIN 53778 (NORMA ALEMÃ).
- Contem **componentes fungicidas, inibidores de corrosão e conservantes.**

APLICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

Suporte

As superficies a tratar devem estar sãs, secas e livres de pó, gorduras e ceras. Eliminar as partes mal aderidas e eflorescencias. Se as superficies antigas, pintadas ou não, estiverem contaminadas com musgos, devemos lava-las e desinfecta-las com FUNGISTOP.

Se as superficies forem muito brilhantes, lixa-las previamente com o objectivo de abrir o poro melhorando assim, a adherencia da pintura.

Consolidar os suportes arenosos e/ou pouco consolidados com DELTAFIX ou outro primário penetrante.

Reparar os defeitos com AGUAPLAST, lixar e eliminar o pó.

Se o fundo for muito absorvente, aplicar FIXACRYL ou outro primário a agua ou ainda, o produto diluido a 10% com agua.

Aplicação

Uma vez preparado o suporte e aplicada uma primeira demão de tinta diluida a 10% com agua, deixar secar e aplicar uma segunda demão sem diluir com trincha, rolo ou pistola *Airless*.

Limpar as ferramentas com agua, imediatamente depois de usar.

PRECAUÇÕES:

Não utilizar a temperaturas inferiores a 5°C nem aplicar sobre superficies submetidas a humidade permanente.

Homogeneizar a tinta antes de usar e abrigar o produto das geadas.



DADOS TÉCNICOS

Produto	
Base de Ligante	Resinas acrílicas modificadas.
Diluyente	Agua
Densidade	1.5 ± 0.05 gr/cc
Extracto Seco	57 ± 1%
Aspecto	Creimoso
Cor.	Branco e cores por pedido. Coloreavel com corantes a agua ou universais
Brilho	Mate. Brilho <5% a 85º
Resistencia ao esfregamento	Mais de 5.000 ciclos
Aplicação	
Temperatura de Aplicação	Entre 5 e 35°C
Ferramenta	Trincha, rolo ou Pistola <i>Airless</i>
Limpeza da ferramenta	Com agua, imediatamente depois de usar
Diluição	Rolo: 10% agua <i>Airless</i> : 5-20% agua
Rendimento Teórico	9 - 15 m ² /l por demão, segundo tipo de superficie
Secagem ao tacto	Aprox. 30 minutos a 20°C
Repintura	4-5 horas

PROVISÃO:

APRESENTAÇÃO	UNIDADES/ CAIXA	QUANTIDADE/ PALETE
Cubo plástico 4 l	4	36 caixas
Cubo plástico 15 l	1	27 embalagens

ARMAZENAGEM:

Conservar a embalagem bem fechada, ao abrigo de geadas e da acção directa do sol

SEGURANÇA:

Consultar etiqueta do produto.

Para maior informação consultar a Ficha de Dados de Segurança

Nota de carácter geral:

Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam notas gerais, resultado da nossa experiencia e ensaios efectuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos serviços de aconselhamento técnico.

Beissier, S.A.
 Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
 20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
 Tel.: (34) 902 100 250
 Fax: (34) 902 100 249
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es

